



# KETCH 2903 多功能阻锈剂—防锈浸渍剂

产品说明书  
KETCH 2903

## KETCH 2903 多功能阻锈剂防-锈浸渍剂

简介	KETCH 2903 是一种水性混凝土多功能阻锈剂(防锈浸渍剂)。它以液态和气态形式渗入混凝土。KETCH 2903 多功能阻锈剂(防锈浸渍剂)与钢筋有极强的亲合力并在其表面形成保护膜。													
用途	一种对新建和已建，地上和地下混凝土建筑物中钢筋的防锈处理 在钢筋混凝土结构的维修和防护中，作为对正在锈蚀和面临锈蚀危险钢筋的正理 KETCH 2903 的特殊属性使得它特别适合于延长混凝土建筑物的使用寿命及外观													
优点	不改变混凝土外观 不改变水蒸气的扩散能力 经济地延长钢筋混凝土结构的使用寿命 施工简单，经济。													
技术参数	<table border="1" data-bbox="592 927 1257 1294"> <tr> <td data-bbox="596 934 794 981">颜色</td> <td data-bbox="799 934 1252 981">透明液体</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 987 794 1034">密度 (20℃)</td> <td data-bbox="799 987 1252 1034">1.13 公斤/升</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 1041 794 1088">粘度 (20℃)</td> <td data-bbox="799 1041 1252 1088">25mPas.s</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 1095 794 1142">PH 值</td> <td data-bbox="799 1095 1252 1142">约 11</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 1149 794 1240">贮存期</td> <td data-bbox="799 1149 1252 1240">原封密闭容器存于阴凉环境下，由生产日期起至少 18 个月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 1247 794 1294">包装</td> <td data-bbox="799 1247 1252 1294">25 公斤/小桶和 200 公斤/大桶</td> </tr> </table>		颜色	透明液体	密度 (20℃)	1.13 公斤/升	粘度 (20℃)	25mPas.s	PH 值	约 11	贮存期	原封密闭容器存于阴凉环境下，由生产日期起至少 18 个月	包装	25 公斤/小桶和 200 公斤/大桶
颜色	透明液体													
密度 (20℃)	1.13 公斤/升													
粘度 (20℃)	25mPas.s													
PH 值	约 11													
贮存期	原封密闭容器存于阴凉环境下，由生产日期起至少 18 个月													
包装	25 公斤/小桶和 200 公斤/大桶													
使用														
使用温度	基面及环境温度最低+5℃，最高+35℃													
基面	基面要无尘、无脏物、无油脂、未粉化、无涂料。KETCH 2903 处理且日后将覆涂的基面，其基面要求必须予以特别关注。													
材料用量	总用量为 0.3-0.5 公斤/平方米，取决于混凝土的渗透性。 最少用量为 0.3 公斤/平方米 对于涂刷两遍 KETCH 2903 多功能阻锈剂(防锈浸渍剂)之间的等候时间，无严格规定。													
施工程序	涂刷遍数取决于基面的吸收性，通常 3-5 遍，要求使用总量为 400 克/平方米													
施工	本产品是即用型，不能被稀释。用刷子、滚筒或低压手喷设备施工，直至浸透，尽可能不要在阳光直射下使用。 如果发生霜冻或降雨，则不要使用 KETCH 2903 多功能阻锈剂(防锈浸渍剂)。必要的干燥时间为 6 小时。													
完工	为提高渗透速度，用 KETCH 2903 多功能阻锈剂(防锈浸渍剂)处理过的混凝土表面													



# KETCH 2903 多功能阻锈剂—防锈浸渍剂

	必须在 2 天后用净水湿润 1-2 遍，如果对所处理混凝土的表观有较高要求，必须在 2 天或 2 天后对处理区域用高压水枪（约 100bar）进行清洗。
返工	如果用 KETCH 2903 多功能阻锈剂(防锈浸渍剂)处理过的区域要被覆涂，下列程序应予以关注 施工 KETCH 2903 两天后（或更迟），处理过的区域用清水湿润 1 次或 2 次，然后干燥至少 3 天。之后用高压水枪（100~150bar）彻底冲洗，并仔细洗涤。干燥至少 3 天。
用水泥基产品返工	修补：让用 KETCH 2903 多功能阻锈剂(防锈浸渍剂)处理过的区域干燥 1-3 天。用高压水枪（约 80bar）冲洗需修补的区域。 大面积气孔密封：让用 KETCH 2903 多功能阻锈剂(防锈浸渍剂)处理过的区域干燥 1-3 天，有水潮湿部分需进一步干燥。
清洗	用水清洗工具及设备
注意	如果在钢筋深处的氯含量超过 2%（按水泥重量计），则不能使用。如氯含量达 1% KETCH 2903 多功能阻锈剂(防锈浸渍剂)有较好的效果。 明显的混凝土缺陷（爆裂、裂缝）必须用常规方法予以修补（清除损坏的混凝土，钢筋处理，修补）基于基面条件，KETCH 2903 多功能阻锈剂(防锈浸渍剂)的使用可能会引起表面轻微暗色。必须保护好相邻易吸收部位（如砖，天然石）及金属（特别是铝、锌、铜）。用冷水进行表面处理。
安全措施	在通风良好的地方施工，戴护目镜和橡胶手套
毒性	根据瑞士相关健康和法规，无毒性
运输	无毒

## KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话：027-87676991


0769-28682536

联系人：刘经理 18627070888

最新发售情况，请咨询就近菲凡士

咨询热线：400-861-7188

邮箱：690569873@qq.com



本内容是经过本公司的研究和评审，内容如有变更，恕不另行通知。所记载的公司名称、产品名称是公司的商标及注册商标。