



KETCH204 型高性能金刚砂耐磨地坪材料

产品说明书
KETCH204

KETCH204 型高性能金刚砂耐磨地坪材料

产品简介 KETCH204 是用于混凝土的预拌彩色矿物干撒式地面硬化剂，由精选的矿物骨料、水泥、特殊添加剂及颜色组成。

产品用途 KETCH204 为整体地坪提供坚硬耐磨的矿物干撒面层。
撒播并打磨施工到新鲜湿润的混凝土地坪，即形成平滑的彩色耐磨表面。
特别适用于仓库、工厂、购物中心、公共场所、宾馆和博物馆等场所的整体地坪。

- 产品优点**
- ◆ 高度耐磨
 - ◆ 抗冲击
 - ◆ 节约成本、使用期限长
 - ◆ 防尘
 - ◆ 容易清洁
 - ◆ 提高抗油及油脂性能
 - ◆ 颜色多样
 - ◆ 封住混凝土中的纤维

产品数据

形态：粉料
颜色：原色（水泥灰）；其他颜色按要求而定
包装：参见厂家包装规格
储存条件：储存于阴凉（+5℃~+30℃）、干燥的地方且防潮
耐磨性：高度耐磨

- 施工须知**
- ◆ 用量：约 5kg/m²
 - ◆ 基面要求底层混凝土必须质地坚固。
 - ◆ 塌落度须在 75~110mm 之间，效果最佳。
 - ◆ 需采用水灰比最小的混凝土，并在浇捣时完全压实。抗压强度需在 25N/mm² 以上。
 - ◆ 建议使用 KETCH204 增塑剂确保最佳的混凝土质量；若使用纤维则在混合过程中应尽量打散。

施工条件和限制

基面温度：最低：+5℃；最高：+35℃
环境温度：最低：+5℃；最高：+35℃
相对空气湿度：最低：30%；最高：98%

KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话：027-87676991

0769-28682536

联系人：刘经理 18627070888

最新发售情况，请咨询就近菲凡士

咨询热线：400-861-7188

邮箱：690569873@qq.com



最新信息
登录微信关注
菲凡士公众号



安全方面注意事项

未来安全使用商品，请务必在
使用之前仔细阅读《使用说明书》



KETCH204 型高性能金刚砂耐磨地坪材料

施工指引

施工方法/工具:

接有激光刮板的自动撒播器; 找平后, 立即将 KETCH204 按 5kg/m² 用量, 一次性均匀撒播在混凝土上。

手工施工:

待表面析出的水蒸发, 将 KETCH204 分两次 (第一次: 3kg/m²; 第二次 2kg/m²;) 均匀地撒播到找平的混凝土上。

施工粉末时应小心, 避免混凝土表面形成坑洼。

施工总用量为 5kg/m²。

若不注意或向离撒播点 2m 以外抛洒 KETCH204, 都将减底终面层的一致性。

压实: 第一次撒播的材料抹入地板后, 立即撒播第二次份量的。KETCH204 使混凝土板表面硬化得比平常要快, 小心修整将要浇捣的邻接边角, 可用物工或电动债权刀进行收光, 封闭孔隙及修平表面。

注意事项

干撒粉料的施工应在风或气流太大的地方进行。

混凝土基面的特性如: 含水率和水泥质量会引起轻微色差。

对该系统而言, 干固过程中的颜色变化属正常且应该的。

由于基面混凝土天然的差异, 干撒式硬化剂给整个混凝土地板的终饰面会有一些色差。

相对湿度较低时, 有风化的危险。

相对湿度较高时, 可能会析水, 固化, 硬化较慢, 延迟收光操作。

养护

启用时间:

基面温度	+10°C	+20°C	+30°C
可步行	18 小时	12 小时	8 小时
完全投入使用	10 天	7 天	5 天

上述数值取决于混凝土达到设计的使用强度, 并受环境条件变化影响。

储存和运输

涂料密封储存在干燥、阴凉、通风良好的室内, 避免高温和火源, 避免日晒雨淋。运输时保证车厢环境干燥、封闭, 材料码放平稳。

数据来源

产品说明书所示所有技术数据均基于实验室测试条件。实测数据可能会由于环境因素不同而有所不同。

地方法规

请注意, 为满足当地法律法规的具体要求, 该产品的性能可能因地而异。请参考当地产品说明书以获得应用方面的准确描述。

KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话: 027-87676991


0769-28682536

联系人: 刘经理 18627070888

最新发售情况, 请咨询就近菲凡士

咨询热线: 400-861-7188

邮箱: 690569873@qq.com





KETCH204 型高性能金刚砂耐磨地坪材料

健康与安全

为获取化学品安全操作、储存和处理的信息和建议，用户应参照最新的包含有物理学、生物学、毒物学及其他相关安全数据的材料安全手册。

KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话：027-87676991

0769-28682536

联系人：刘经理 18627070888

最新发售情况，请咨询就近菲凡士

咨询热线：400-861-7188

邮箱：690569873@qq.com



最新信息

登录微信关注
菲凡士公众号



安全方面注意事项

未来安全使用商品，请务必在
使用之前仔细阅读《使用说明书》